



Ondergrond textiele vloerbedekking					
Beschrijving	Ondergrond	Tolerantie	Klasse	Bron	Meetmethode
Vlakheid	Paneelvloeren of droge holtevloeren ⁽¹⁾	± 4 mm/ 2 m	Klasse 1 (normaal)	TV 262	Meetmethode
		± 3 mm/ 2 m	Klasse 2 (streng)		
	Dekvloer of holtevloeren van het natte type ⁽²⁾	± 2 mm/ 1 m	Klasse 1 (streng)		
		± 3 mm/ 2 m			
		± 3 mm/ 1 m	Klasse 2 (normaal)		
		± 4 mm/ 2 m			
		± 5 mm/ 1 m	Klasse 3 (ruim)		
± 6 mm/ 2 m					
Houten vloeren en parketvloeren	± 1 mm/ 0,2 m ± 4 mm/ 2 m	/			

⁽¹⁾ Voor textiele vloerbekledingen wordt de klasse 1 aangeraden.

⁽²⁾ Voor textiele vloerbekledingen wordt de klasse 2 aangeraden.

Tapijten			
Beschrijving	Tolerantie	Bron	Meetmethode
Totale dikte (in mm)	- 10 %; + 15 %	NBN EN 1307	Meetmethode
Effectieve dikte van de pool / Dikte van de pool boven de drager (in mm)	- 10 %; + 15 %	NBN EN 1307	Meetmethode
Effectief aantal lussen (per dm ²)	- 7,5 %; + 10 %	NBN EN 1307	Meetmethode